

## Bakkemørtel 6,6 % 0 – 4 mm

KC 50/50/700 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 6,6 % - KC 50/50/700 er velegnet til murværk i **moderat miljø – eksponeringsklasse MX 2 – MX 3,1** (se murerhåndbogen)

Styrkeegenskaber iht. DS/INF 167.

Trykstyrke: *f<sub>m</sub>* MC 0,9 MPa  
 Bøjningstrækstyrke: *f<sub>m,t</sub>* 0,5 MPa  
 Vedhæftningsstyrke: *f<sub>m,xk1</sub>* 0,10 MPa

Eks. på anvendelse: Almen opmuring  
 Skalmure  
 Murafslutninger, gesimser, sålbænke  
 Murværk af blokke  
 Udkast for grov puds  
 Grov puds på udkast  
 Indvendig grovpuds

Vægt pr m<sup>3</sup>: 1685 kg

Blandingsforhold: 100 kg. mestercement/rapidcement til 1685 kg (1 m<sup>3</sup>) bakkemørtel 6,6 %  
 1 kg. mestercement/rapidcement til 17,0 kg. bakkemørtel 6,6 %

Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, maks. blandetid 15 min.

Fuger: Bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind)

Opbevaring: Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost

Vinterbyggeri: Brug 60 – 80 grader varmt vand  
 Evt. sprit (Mostanol) max 40 liter pr. m<sup>3</sup> mørtel incl. transport sprit  
 Ved levering med transport sprit er der tilsat 10 liter Mostanol pr m<sup>3</sup> fra mørtelværk



Løs mørtel 6,6 %  
 Varenr. 16  
 Tun nr. 1252417



Pose med 15 liter  
 Varenr. 162  
 Tun nr. 1252896



Big bag 0,25 m<sup>3</sup>  
 Varenr. 166  
 Tun nr. 1252950



Big bag 0,5 m<sup>3</sup>  
 Varenr. 167  
 Tun nr. 1252895