

## Bakkemørtel 7,7 % 0 – 4 mm

KC 60/40/700 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 7,7 % - KC 60/40/700 er velegnet til murværk i **passiv miljø – eksponeringsklasse MX 1 – MX 3,1** (se murerhåndbogen)

Styrkeegenskaber iht. DS/INF 167.

Trykstyrke: *f<sub>m</sub>* ML 0,8 MPa

Bøjningstrækstyrke: *f<sub>m,t</sub>* 0,2 MPa

Eks. på anvendelse: Opmuring af skillevægge og bagmure  
Murværk af blokke til skillevægge og bagmure  
Udkast for grov puds  
Grov puds på udkast  
Indvendig grovpuds

Vægt pr m<sup>3</sup>: 1730 kg

Blandingsforhold: 80 kg. mestercement/rapidcement til 1730 kg (1 m<sup>3</sup>) bakkemørtel 7,7 %  
1 kg. mestercement/rapidcement til 21,6 kg. bakkemørtel 7,7 %

Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, maks. blandetid 15 min.

Opbevaring: Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost

Vinterbyggeri: Brug 60 – 80 grader varmt vand  
Evt. sprit (Mostanol) max 40 liter pr. m<sup>3</sup> mørtel inkl. transport sprit  
Ved levering med transport sprit er der tilsat 10 liter Mostanol pr m<sup>3</sup> fra mørtelværk



Løs mørtel 7,7 %  
Varenr. 17  
Tun nr. 1252418



Big bag 0,5 m<sup>3</sup>  
Varenr. 177  
Tun nr. 1252953