

Bakkemørtel 9,0 % 0 – 4 mm

Receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 9,0 % til murværk i **passiv miljø – eksponeringsklasse MX** (se murerhåndbogen)

| | |
|--------------------------|---|
| Eks. på anvendelse: | Udkast for grov puds Grov puds på udkast Indvendig grovpuds |
| Vægt pr m ³ : | 1780 kg |
| Blandingsforhold: | Blandes med cement og vand efter behov Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, maks. blandetid 15 min. |
| Opbevaring: | Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost |
| Vinterbyggeri: | Brug 60 – 80 grader varmt vand Evt. sprit (Mostanol) max 40 liter pr. m ³ mørtel incl. transport sprit Ved levering med transport sprit er der tilsat 10 liter Mostanol pr m ³ fra mørtelværk |



Løs mørtel 9,0 %
Varenr. 18
Tun nr. 1252465



Big bag 0,5 m³
Varenr. 187
Tun nr. 1252954