

Flise / muregrus 0 – 4 mm

Flise / muregrus / vasket bakkesand er velegnet til sokkelpuds / beton / afretning til fliser

Eks. Pudsning af sokler
Slidlag til gulve
Afretning til fliser / belægningssten

Vejledende blandingsforhold:

Slidlagsmørtel cement og sand 0-4 mm

Anvendelse	Blandingsforhold Cement : sand		Materialeforbrug pr.m ³		Forventet trykstyrke Mpa
	Efter vægt	Efter rumfang	Cement kg	Bakkesand/ muregrus/ støbesand m ³	
	Basis og Rapid	Basis og Rapid			
Kælder, garage	1 : 5	1 : 4	340	1,20	10
Almindeligt afretningslag i parcelhus til belægning	1 : 4	1 : 3,5	380	1,20	20
Slidlag i fodergange Industrihaller Lagerhaller	1 : 3,5	1 : 3	430	1,20	25
Slidlag i stier og båse til landbrug	1 : 3	1 : 2,5	500	1,15	30



Løs
Varenr. 91
Tun nr. 1252975



Pose med 15 liter
Varenr. 912
Tun nr. 1252976



Big bag 0,25 m3
Varenr. 916
Tun nr. 1252977



Big bag 0,5 m3
Varenr. 917
Tun nr. 1252978