

Receptmørtel 20/80/550 0 – 4 mm (Vådmørtel 3,5% med cement)

KC 20/80/550 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 3,5 % - KC 20/80/550 er velegnet til murværk i **aggressivt miljø – eksponeringsklasse MX 3.2 – MX 5** (se murerhåndbogen)

Styrkeegenskaber iht. DS/INF 167.

Trykstyrke: *f_{mor,c}* MC 4,5 MPa

Bøjningstrækstyrke: *f_{mor,t}* 1,4 MPa

Vedhæftningsstyrke: *f_{mor,t}* 0,25 MPa

Eks. på anvendelse: Murafslutninger, gesimser, sålbænke
Skorstenspiber, gavlkamme
Murværk af blokke
Sokkelpuds på letklinkerblokke
Udkast for grov puds
Grov puds på udkast

Vægt pr m³: 1810 kg

Blandingsforhold: Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens

Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, maks. blandetid 15 min.

Fuger: Bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind)

Opbevaring: Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost

Vinterbyggeri: Brug 60 – 80 grader varmt vand
Der må **ikke tilsættes frysepunkt sænkende midler**



Pose med 15 liter
Varenr. 131-1
Tun nr. 1706931



Kegle 0,1 m³
Varenr. 134-1
Tun nr. 1996811



Kegle 0,2 m³
Varenr. 135-1
Tun nr. 1707058