

## Receptmørtel 35/65/650 0 – 4 mm (Vådmørtel 5,1% med cement)

KC 35/65/650 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 5,1 % - KC 35/65/650 er velegnet til murværk i **aggressivt miljø – eksponeringsklasse MX 3.2 – MX 5** (se murerhåndbogen)

Styrkeegenskaber iht. DS/INF 167.

Trykstyrke: *f<sub>mor,c</sub>* MC 2,0 MPa

Bøjningstrækstyrke: *f<sub>mor,t</sub>* 0,6 MPa

Vedhæftningsstyrke: *f<sub>mor,t</sub>* 0,15 MPa

Eks. på anvendelse:

- Almen opmuring
- Fritstående mure
- Skalmure
- Murafslutninger, gesimser, sålbænke
- Skorstenspiber, gavlkamme
- Murværk af blokke
- Sokkelpuds på letklinkeblokke
- Udkast for grov puds
- Grov puds på udkast

Vægt pr m<sup>3</sup>: 1780 kg

Blandingsforhold: Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens

Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, maks. blandetid 15 min.

Fuger: Bør udføres som skræbefuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind)

Opbevaring: Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost

Vinterbyggeri: Brug 60 – 80 grader varmt vand  
Der må **ikke tilsættes frysepunkt sænkende midler**



Pose med 15 liter  
Varenr. 151-1  
Tun nr. 1706935



Kegle 0,1 m<sup>3</sup>  
Varenr. 154-1  
Tun nr. 1995108



Kegle 0,2 m<sup>3</sup>  
Varenr. 155-1  
Tun nr. 1707059