

Receptmørtel 50/50/700 0 – 4 mm (Vådmørtel 6,6% med cement)

KC 50/50/700 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 6,6 % - KC 50/50/700 er velegnet til murværk i **moderat miljø – eksponeringsklasse MX 2 – MX 3,1** (se murerhåndbogen)

Styrkeegenskaber iht. DS/INF 167.

Trykstyrke: *f_{mor,c}* MC 0,9 MPa

Bøjningstrækstyrke: *f_{mor,t}* 0,5 MPa

Vedhæftningsstyrke: *f_{mor,t}* 0,10 MPa

Eks. på anvendelse: Almen opmuring
Skalmure
Murafslutninger, gesimser, sålbænke
Murværk af blokke
Udkast for grov puds
Grov puds på udkast
Indvendig grovpuds

Vægt pr m³: 1785 kg

Blandingsforhold: Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blanderen på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens

Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, maks. blandetid 15 min.

Fuger: Bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind)

Opbevaring: Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost

Vinterbyggeri: Brug 60 – 80 grader varmt vand
Evt. sprit (Mostanol) max 40 liter pr. m³ mørtel inkl. transport sprit
Ved levering med transport sprit er der tilsat 10 liter Mostanol pr m³ fra mørtelværk



Pose med 15 liter
Varenr. 161-1
Tun nr. 1706938



Kegle 0,1 m³
Varenr. 164-1
Tun nr. 1996804



Kegle 0,2 m³
Varenr. 165-1
Tun nr. 1707062