

Støbemix 0 – 16 mm

Støbemix 0 – 16 mm er velegnet til

Eks. Støbning af fundamenter
 Støbning af færdig gulve
 Støbning af klaplag til gulve

Vejledende blandingsforhold:

Beton blandet af cement og støbemix

Beton bør vælges efter forventet styrke og hvor betonen skal anvendes

Vejledende blandingsforhold

Beton - cement og støbemix

Anvendelse	Blandingsforhold Cement : støbemix		Materialeforbrug pr. m ³		Forventet trykstyrke Mpa
	Efter vægt	Efter rumfang	Cement kg	Støbemix 0-8 mm eller 0-16 mm m ³	
	Basis og Rapid	Basis og Rapid			
Svage fundamenter	1 : 10	1 : 8	155	1	8
Fundamenter og klappag til gulve	1 : 9	1 : 7	175	1	12
Fundamenter og færdig gulve med mindre belastning	1 : 7,5	1 : 6	210	1	16
Fundamenter og færdig gulve i garager	1 : 6,5	1 : 5	240	1	20
Fundamenter og færdig gulve med nogen belastning	1 : 5,5	1 : 4	290	1	25



Løs
Varenr. 94
Tun nr. 1252985



Big bag 0,25 m³
Varenr. 946
Tun nr. 1252989



Big bag 0,5 m³
Varenr. 947
Tun nr. 1252990