

## Strandmørtel 5,1 %

### Pudse/vandskuringsmørtel 0 – 2 mm

KC 35/65/650 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-1

Strandmørtel 5,1 % - KC 35/65/650 er velegnet til murværk i aggressivt miljø – eksponeringsklasse MX 3.2 – MX 5 (se murerhåndbogen)

Eks. på anvendelse: Udvendig puds  
Udvendig vandskuring

Vægt pr m<sup>3</sup>: 1515 kg

Blandingsforhold: 130 kg. mestercement/rapidcement til 1515 kg (1 m<sup>3</sup>) strandmørtel 5,1 %  
1 kg. mestercement/rapidcement til 11,6 kg. strandmørtel 5,1 %

Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, maks. blandetid 15 min.

Opbevaring: Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost

Der må ikke tilsættes frysepunkt sænkende midler



Løs mørtel 5,1 %  
Varenr. 25  
Tun nr. 1252958



Big bag 0,5 m<sup>3</sup>  
Varenr. 257  
Tun nr. 1252969