



**Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S, Godthåbsvej 13,  
7100 Vejle  
År 06**

**EN 998-1**

Receptmørtel type GP,  
pudsmørtel til udvendig brug.

Brandbarhed: Klasse A1  
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)  
Dampdiffusionskoefficient: NPD  
Vedhæftning: NPD  
Varmeledningsevne/densitet: NPD  
Frostfasthed: Passivt Miljø

### Supplerende oplysninger

**Fabriksfremstillet 7,7% kalktilpasset vådmørtel**  
Strandsandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Kornkurve:

Maskevidde	Gennemfaldsprocenter:
2	98-100
1	92-100
0,5	70-90
0,25	7-35
0,125	0-15
0,075	0-7

Kalkindhold: 7,7% Ca(OH)<sub>2</sub>.

Produktionsdato: Se emballage eller følgesedlen.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/EN 998-1: 2010 annex ZA.1

