



**Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S, Godthåbsvej 13,
7100 Vejle
År 06**

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig brug.

Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt Miljø

Supplerende oplysninger

Fabriksfremstillet 9,0 % kalktilpasset vådmørtel
Strandsandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Kornkurve:

Maskevidde	Gennemfaldsprocenter:
2	98-100
1	92-100
0,5	70-90
0,25	7-35
0,125	0-15
0,075	0-7

Kalkindhold: 9,0% Ca(OH)₂.

Produktionsdato: Se emballage eller følgesedlen.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/EN 998-1: 2010 annex ZA.1

