

## Udvendig pudse- og vandskuringsmørtel 0 – 2 mm (Vådmørtel 5,1% med cement)

KC 35/65/650 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-1

Udvendig pudse/vandskuringsmørtel er velegnet til murværk i aggressivt miljø – eksponeringsklasse MX 3.2 – MX 5 (se murerhåndbogen)

### Kan leveres som indfarvet mørtel

Eks. på anvendelse:	Udvendig puds Udvendig vandskuring
Vægt pr m <sup>3</sup> :	1650 kg
Blandingsforhold:	Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens  Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, maks. blandetid 15 min.
Opbevaring:	Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost  Der må <u>ikke tilsættes frysepunkt sænkende midler</u>



Pose med 15 liter  
Varenr. 251-1  
Tun nr. 2161098



Kegle 0,1 m<sup>3</sup>  
Varenr. 254-1  
Tun nr. 2161101



Kegle 0,2 m<sup>3</sup>  
Varenr. 255-1  
Tun nr. 2161102