

## VKM Funktionsmørtel > 5,0 Mpa 0 – 4 mm (Vådmørtel med grå eller hvid cement)

Funktionsmørtel i henhold til DS/EN 998-2

VKM Funktionsmørtel > 5,0 Mpa er velegnet til murværk i **aggressivt miljø – eksponeringsklasse MX 3.2 – MX 5** (se murerhåndbogen)

Styrkeegenskaber.

Trykstyrke: *f<sub>m</sub>* 5,0 MPa

Vedhæftningsstyrke: *f<sub>m,sk1</sub>* 0,20 MPa

Åbningstid med rapid cement **2 timer**

Gældende for sten med minutsug 1,0-3,4 kg/m<sup>2</sup>  
i henhold til DS/EN 772-11:2011

### Kan leveres som indfarvet mørtel

Eks. på anvendelse:

- Almen opmuring
- Fritstående mure
- Skalmure
- Murafslutninger, gesimser, sålbænke
- Skorstenspiber, gavlkamme
- Murværk af blokke
- Udkast for grov puds
- Grov puds på udkast

Vægt pr m<sup>3</sup>: 1820 kg

Blandingsforhold: Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens

Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, blandetid min. 10 minutter og maks. 15 minutter.

Vandindhold i balje bør være på ca. 16 %

Fuger: Bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind)

Opbevaring: Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost

Vinterbyggeri: Brug 60 – 80 grader varmt vand  
Der må **ikke tilsættes frysepunkt sænkende midler.**



Pose med 15 liter  
Varenr. 351-1  
Tun nr. 1706868



Kegle 0,1 m<sup>3</sup>  
Varenr. 354-1  
Tun nr. 1990225



Kegle 0,2 m<sup>3</sup>  
Varenr. 355-1  
Tun nr. 1707056