

VKM Funktionsmørtel > 2,5 Mpa 0 – 4 mm (Vådmørtel med grå eller hvid cement)

Funktionsmørtel i henhold til DS/EN 998-2

VKM Funktionsmørtel > 2,5 Mpa er velegnet til murværk i **aggressivt miljø – eksponeringsklasse MX 3.2** (se murerhåndbogen)

Styrkeegenskaber.

Trykstyrke: *f_m* 2,5 MPa

Vedhæftningsstyrke: *f_{m,sk1}* 0,10 MPa

Åbningstid med rapid cement **1,5 timer**

Gældende for sten med minutsug 1,3-3,4 kg/m²
i henhold til DS/EN 772-11:2011

Kan leveres som indfarvet mørtel

Eks. på anvendelse:

- Almen opmuring
- Fritstående mure
- Skalmure
- Murafslutninger, gesimser, sålbænke
- Skorstenspiber, gavlkamme
- Murværk af blokke
- Udkast for grov puds
- Grov puds på udkast

Vægt pr m³: 1810 kg

Blandingsforhold: Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens

Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, blandetid min. 10 minutter og maks. 15 minutter.

Vandindhold i balje bør være på ca. 17 - 18 %

Fuger: Bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind)

Opbevaring: Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost

Vinterbyggeri: Brug 60 – 80 grader varmt vand
Der må **ikke tilsættes frysepunkt sænkende midler**



Pose med 15 liter
Varenr. 421-1
Tun nr. 2161041



Kegle 0,1 m³
Varenr. 424-1
Tun nr. 2161061



Kegle 0,2 m³
Varenr. 425-1
Tun nr. 2161078