

## Blandevejledning



1 pose mørtel (15 liter) hældes i blanderen.

Tilsæt vand.

Ca. 2 liter pr. mørtelpose – vandmængden skal dog **altid** vurderes af mureren i situationen.

Tilsæt 1 pose cement.

Der kan fin-doseres vand herefter.

Det er vigtigt at der bruges samme mængde vand til alle blandinger, da der ellers er risiko for farveforskel.

Bland mørtelen i tvangsblender i **max. 15 minutter fra cementen** er tilsat.

Mørtlen må **IKKE oprøres igen** og der må **IKKE tilsættes yderligere vand**, da dette kan give farveforskelle i det færdige arbejde.