

Cementmørtel C 100/400 0 – 4 mm (Vådsand med cement)

C 100/400 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Cementmørtel C 100/400 og 0 – 4 mm til murværk i aggressivt miljø – eksponeringsklasse MX 3.2 – MX 5 (se murerhåndbogen)

Eks. på anvendelse:	Udvendig puds Sokkelpuds på beton Sokkelpuds på letklinkerblokke Udkast for grov puds Reparation af gulv
Vægt pr m ³ :	1760 kg
Blandingsforhold:	Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, maks. blandetid 15 min.
Vinterbyggeri:	Brug varmt vand Der må <u>ikke tilsættes frysepunkt sænkende midler</u>



Pose med 15 liter
Varenr. 911-1
Tun nr. 1707007



Kegle 0,1 m³
Varenr. 914-1
Tun nr. 2161154



Kegle 0,2 m³
Varenr. 915-1
Tun nr. 2161155