

## Hvid sand 0 – 2 mm

Hvid sand er velegnet til beton eller til at strø ovenpå belægningssten.

Eks. Slidlag til gulve

Vejledende blandingsforhold:

### Slidlagsmørtel cement og sand 0-2 mm

Anvendelse	Blandingsforhold Cement : sand		Materialeforbrug pr.m <sup>3</sup>		Forventet trykstyrke Mpa
	Efter vægt	Efter rumfang	Cement kg	Bakkesand/ muregrus/ støbesand m <sup>3</sup>	
	Basis og Rapid	Basis og Rapid			
Kælder, garage	1 : 5	1 : 4	340	1,20	10
Almindeligt afretningslag i parcelhus til belægning	1 : 4	1 : 3,5	380	1,20	20
Slidlag i fodergange Industrihaller Lagerhaller	1 : 3,5	1 : 3	430	1,20	25
Slidlag i stier og båse til landbrug	1 : 3	1 : 2,5	500	1,15	30



Løs sand  
Varenr. 92  
Tun nr. 1252979



Pose med 15 liter  
Varenr. 922  
Tun nr. 1252980



Big bag 0,25 m<sup>3</sup>  
Varenr. 926  
Tun nr. 1252981



Big bag 0,5 m<sup>3</sup>  
Varenr. 927  
Tun nr. 1252982