

Indvendig pudse- og vandskuringsmørtel 0 – 2 mm (med cement)

Receptmørtel i henhold til DS/EN 998-1

Indvendig pudse/vandskuringsmørtel er velegnet til murværk i **passiv miljø – eksponeringsklasse MX 1** (se murerhåndbogen)

Eks. på anvendelse:	Indvendig puds Indvendig vandskuring
Vægt pr m ³ :	1850 kg
Blandingsforhold:	Posen / keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, maks. blandetid 15 min.
Opbevaring:	Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost



Pose med 15 liter
Varenr. 271-1
Tun nr. 2161150



Kegle 0,1 m³
Varenr. 274-1
Tun nr. 2161151



Kegle 0,2 m³
Varenr. 275-1
Tun nr. 2161147