

## Bakkemørtel 3,5 % 0 – 4 mm

KC 20/80/550 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 3,5 % - KC 20/80/550 er velegnet til murværk i **aggressivt miljø – eksponeringsklasse MX 3.2 – MX 5** (se murerhåndbogen)

Styrkeegenskaber iht. DS/INF 167.

Trykstyrke: *f<sub>m</sub>* MC 4,5 MPa  
 Bøjningstrækstyrke: *f<sub>m,t</sub>* 1,4 MPa  
 Vedhæftningsstyrke: *f<sub>m,xk1</sub>* 0,25 MPa

Eks. på anvendelse: Almen opmuring  
 Fritstående mure  
 Skalmure  
 Murafslutninger, gesimser, sålbænke  
 Skorstenspiber, gavlkamme  
 Murværk af blokke  
 Sokkelpuds  
 Udkast for grov puds  
 Grov puds på udkast

Vægt pr m<sup>3</sup>: 1610 kg

Blandingsforhold: 201 kg. mestercement/rapidcement til 1610 kg (1 m<sup>3</sup>) bakkemørtel 3,5 %  
 1 kg. mestercement/rapidcement til 8,0 kg. bakkemørtel 3,5 %

Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblender, maks. blandetid 15 min.

Fuger: Bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind)

Opbevaring: Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost

Vinterbyggeri: Brug 60 – 80 grader varmt vand  
 Der må **ikke tilsættes frysepunkt sænkende midler**



Løs mørtel 3,5 %  
 Varenr. 13  
 Tun nr. 1246973



Big bag 0,25 m<sup>3</sup>  
 Varenr. 135  
 Tun nr. 1859105



Big bag 0,5 m<sup>3</sup>  
 Varenr. 137  
 Tun nr. 1252951