

Bakkemørtel 5,1 % 0 – 4 mm

KC 35/65/650 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 5,1 % - KC 35/65/650 er velegnet til murværk i **aggressivt miljø – eksponeringsklasse MX 3.2 – MX 5** (se murerhåndbogen)

Styrkeegenskaber iht. DS/INF 167.

Trykstyrke: f_m MC 2,0 MPa
 Bøjningstrækstyrke: $f_{m,t}$ 0,6 MPa
 Vedhæftningsstyrke: $f_{m,xk1}$ 0,15 MPa

Eks. på anvendelse: Almen opmuring
 Fritstående mure
 Skalmure
 Murafslutninger, gesimser, sålbænke
 Skorstenspiber, gavlkamme
 Murværk af blokke
 Udkast for grov puds
 Grov puds på udkast

Vægt pr m³: 1640 kg

Blandingsforhold: 142 kg. mestercement/rapidcement til 1640 kg (1 m³) bakkemørtel 5,1 %
 1 kg. mestercement/rapidcement til 11,5 kg. bakkemørtel 5,1 %

Mørtelen skal blandes ensartet i tvangsblander, maks. blandetid 15 min.

Fuger: Bør udføres som skræbefuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind)

Opbevaring: Mørtelen skal beskyttes mod udtørring og frost

Vinterbyggeri: Brug 60 – 80 grader varmt vand
 Der må **ikke tilsættes frysepunkt sænkende midler**



Løs mørtel 5,1 %
 Varenr. 15
 Tun nr. 1246980



Pose med 15 liter
 Varenr. 152
 Tun nr. 1898843



Big bag 187 liter
 Varenr. 155
 Tun nr. 1560808



Big bag 0,5 m³
 Varenr. 157
 Tun nr. 1252952