

## BAKKEMØRTEL 3,5 % 0-4 MM

KC 20/80/550 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 3,5 % - KC 20/80/550 er velegnet til murværk i **aggressivt miljø - eksponeringsklasse MX 3.2 - MX 5** (se murerhåndbogen)

### STYRKEEGENSKABER IHT. DS/INF 167

Trykstyrke:	<i>fm</i>	MC	4,5 MPa
Bøjningstrækstyrke:	<i>fm,t</i>		1,4 MPa
Vedhæftningsstyrke:	<i>fm,xkl</i>		0,25 MPa



### EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

Almen opmuring  
 Fritstående mure  
 Skalmure  
 Murafslutninger, gesimser, sålbænke  
 Skorstenspiber, gavlkamme  
 Murværk af blokke  
 Sokkelpuds  
 Udkast for grovpuds  
 Grovpuds på udkast

### VÆGT PR M<sup>3</sup>:

1610 kg.

### BLANDINGSFORHOLD:

201 kg mester cement/rapid cement til 1610 kg (1 m<sup>3</sup>) bakkemørtel 3,5 %  
 1 kg mester cement/rapid cement til 8,0 kg bakkemørtel 3,5 %. Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblender - blandetid maks. 15 minutter.

### FUGER:

Bør udføres som skrabe fuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind).

### OPBEVARING:

Mørtlen skal beskyttes mod udtørring og frost.

### VINTERBYGGERI:

Brug så varmt vand som muligt.  
*Der må ikke tilsættes frysepunktsænkende midler.*