

## BAKKEMØRTEL 5,1 % 0-4 MM

KC 35/65/650 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 5,1 % - KC 35/65/650 er velegnet til murværk i **aggressivt miljø - eksponeringsklasse MX 3.2 - MX 5** (se murerhåndbogen)

### STYRKEEGENSKABER IHT. DS/INF 167

Trykstyrke:	<i>fm</i>	MC	2,0 MPa
Bøjningstrækstyrke:	<i>fm,t</i>		0,6 MPa
Vedhæftningsstyrke:	<i>fm,t</i>		0,15 MPa



Løs mørtel 5,1 %  
Varenr. 15  
Tun nr. 1246980



Big bag 0,5 m<sup>3</sup>  
Varenr. 157  
Tun nr. 1252952

### EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

Almen opmuring  
Fritstående mure  
Skalmure  
Murafslutninger, gesimser, sålbænke  
Skorstenspiber, gavlkamme  
Murværk af blokke  
Udkast for grovpuds  
Grovpudd på udkast

### VÆGT PR M<sup>3</sup>:

1640 kg.

### BLANDINGSFORHOLD:

142 kg mester cement/rapid cement til 1640 kg (1 m<sup>3</sup>) bakkemørtel 5,1 %  
1 kg mester cement/rapid cement til 11,5 kg bakkemørtel 5,1 %. Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblender - blandetid maks. 15 minutter.

### FUGER:

Bør udføres som skrabe fuger (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind).

### OPBEVARING:

Mørtlen skal beskyttes mod udtørring og frost.

### VINTERBYGGERI:

Brug så varmt vand som muligt.  
**Der må ikke tilsættes frysepunktsænkende midler.**