

## BAKKEMØRTEL 6,6 % 0-4 MM

KC 50/50/700 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 6,6 % - KC 50/50/700 er velegnet til murværk i *moderat miljø - eksponeringsklasse MX 2 - MX3.1* (se murerhåndbogen)

### STYRKEEGENSKABER IHT. DS/INF 167

Trykstyrke:	<i>fm</i>	MC	0,9 MPa
Bøjningstrækstyrke:	<i>fm,t</i>		0,5 MPa
Vedhæftningsstyrke:	<i>fm,t</i>		0,10 MPa



Løs mørtel 6,6 %  
Varenr. 16  
Tun nr. 1252417



Big bag 0,5 m<sup>3</sup>  
Varenr. 167  
Tun nr. 1252895

### EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

Almen opmuring  
Skalmure  
Murafslutninger, gesimser, sålbænke  
Murværk af blokke  
Udkast for grovpuds  
Grovpudd på udkast  
Indvendig grovpuds

### VÆGT PR M<sup>3</sup>:

1685 kg.

### BLANDINGSFORHOLD:

100 kg mestercement/rapidcement til 1685 kg (1 m<sup>3</sup>) bakkemørtel 6,6 %  
1 kg mestercement/rapidcement til 17,0 kg bakkemørtel 6,6 %. Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblender - blandetid maks. 15 minutter.

### FUGER:

Bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind).

### OPBEVARING:

Mørtlen skal beskyttes mod udtørring og frost.

### VINTERBYGGERI:

Brug så varmt vand som muligt.  
Evt. sprit (Mostanol) max 40 liter pr. m<sup>3</sup> mørtel inkl. transport sprit  
Ved levering med transport sprit er der tilsat 10 liter Mostanol pr m<sup>3</sup> fra mørtelværk.