

BAKKEMØRTEL 7,7 % 0-4 MM

KC 60/40/700 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 7,7 % - KC 60/40/700 er velegnet til murværk i *passiv miljø - eksponeringsklasse MX 1 - MX 3.1* (se murerhåndbogen)



STYRKEEGENSKABER IHT. DS/INF 167

Trykstyrke:	<i>fm</i>	ML	0,8 MPa
Bøjningstrækstyrke:	<i>fm,t</i>		0,2 MPa

Løs mørtel 7,7 %
Varenr. 17
Tun nr. 1252418

Big bag 0,5 m³
Varenr. 177
Tun nr. 1252953

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

Opmuring af skillevægge og bagmure
Murværk af blokke til skillevæge og bagmure
Udkast for grovpuds
Grov puds på udkast
Indvendig grovpuds

VÆGT PR M³:

1730 kg.

BLANDINGSFORHOLD:

80 kg mester cement/rapid cement til 1730 kg (1 m³) bakkemørtel 7,7 %
1 kg mester cement/rapid cement til 21,6 kg bakkemørtel 7,7 %
Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblender - blandetid maks. 15 minutter.

OPBEVARING:

Mørtlen skal beskyttes mod udtørring og frost.

VINTERBYGGERI:

Brug så varmt vand som muligt.
Evt. sprit (Mostanol) max 40 liter pr. m³ mørtel inkl. transport sprit
Ved levering med transport sprit er der tilsat 10 liter Mostanol pr. m³ fra mørtelværk.