

BAKKEMØRTEL 9,0 % 0-4 MM

Receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 9,0 % til murværk i *passiv miljø - eksponeringsklasse MX* (se murerhåndbogen)



Løs mørtel 9,0 %
Varenr. 18
Tun nr. 1252465



Big bag 0,5 m³
Varenr. 187
Tun nr. 1252954

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:	Udkast for grovpuds Grovpudd på udkast Indvendig grovpuds
VÆGT PR M³:	1780 kg.
BLANDINGSFORHOLD:	Blandes med cement og vand efter behov. Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblender - blandetid maks. 15 minutter.
OPBEVARING:	Mørtlen skal beskyttes mod udtørring og frost.
VINTERBYGGERI:	Brug så varmt vand som muligt. Evt. sprit (Mostanol) max 40 liter pr. m ³ mørtel inkl. transport sprit Ved levering med transport sprit er der tilsat 10 liter Mostanol pr. m ³ fra mørtelværk