

## VKM FUNKTIONSMØRTEL > 5,0 MPA 0-4 MM

**KAN OGSÅ  
LEVERES SOM  
INDFARVET**

Funktionsmørtel i henhold til DS/EN 998-2

VKM Funktionsmørtel > 5,0 Mpa er velegnet til murværk i **aggressiv miljø - eksponeringsklasse MX 3.2 - MX 5** (se murerhåndbogen)

### STYRKEEGENSKABER

Trykstyrke: *fm* 5,0 MPa  
Vedhæftningsstyrke: *fm,xk1* 0,20 MPa  
Åbningstid med rapid cement: 2 timer

Gældende for sten med minutsug 1,0-3,4 kg/m<sup>2</sup> i henhold til DS/EN 772-11:2011

Færdigmix - tilsæt **KUN** vand



**15 ltr.**

**Pose med 15 liter  
Varenr. 351-1  
Tun nr. 1706868**



**125 ltr.**

**Kegle 0,125 m<sup>3</sup>  
Varenr. 354-1  
Tun nr. 1990225**



**200 ltr.**

**Kegle 0,2 m<sup>3</sup>  
Varenr. 355-1  
Tun nr. 1707056**

### EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

Almen opmuring  
Fritstående mure  
Skalmure  
Murafslutninger, gesimser, sålbænke  
Skorstenspiber, gavlkamme  
Murværk af blokke  
Udkast for grovpuds  
Grovpuds på udkast

### VÆGT PR M<sup>3</sup>:

1820 kg.

### BLANDINGSFORHOLD:

Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens. Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblender - blandetid min. 10 minutter og maks. 15 minutter. Vandindhold i balje ca. 16 %.

### FUGER:

Bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind).

### OPBEVARING:

Mørtlen skal beskyttes mod udtørring og frost.

### VINTERBYGGERI:

Brug så varmt vand som muligt.  
**Der må ikke tilsættes frysepunktsænkende midler.**