

RECEPTMØRTEL 35/65/650 0-4 MM (VÅDMØRTEL 5,1 % MED CEMENT)

**KAN OGSÅ
LEVERES SOM
INDFARVET**

KC 35/65/650 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 5,1 % - KC 35/65/650 er velegnet til murværk i *aggressiv miljø - eksponeringsklasse MX 3.2 - MX 5* (se murerhåndbogen)

STYRKEEGENSKABER IHT. DS/INF 167

Trykstyrke:	<i>f_{mor,c}</i>	MC	2,0 MPa
Bøjningstrækstyrke:	<i>f_{mor,t}</i>		0,6 MPa
Vedhæftningsstyrke:	<i>f_{mor,t}</i>		0,15 MPa

Færdigmix - tilsæt **KUN** vand



15 ltr.

Pose med 15 liter
Varenr. 151-1
Tun nr. 1706935



125 ltr.

Kegle 0,125 m³
Varenr. 154-1
Tun nr. 1995108



200 ltr.

Kegle 0,2 m³
Varenr. 155-1
Tun nr. 1707059

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

Almen opmuring
Fritstående mure
Skalmure
Murafslutninger, gesimser, sålbænke
Skorstenspiber, gavlkamme
Murværk af blokke
Sokkelpuds på letklinkeblokke
Udkast for grovpuds
Grovpuds på udkast

VÆGT PR M³:

1780 kg.

BLANDINGSFORHOLD:

Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens. Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblander - blandetid maks. 15 minutter.

FUGER:

Bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind).

OPBEVARING:

Mørtlen skal beskyttes mod udtørring og frost.

VINTERBYGGERI:

Brug så varmt vand som muligt.
Der må ikke tilsættes frysepunktsænkende midler.