

RECEPTMØRTEL 50/50/700 0-4 MM (VÅDMØRTEL 6,6% MED CEMENT)

**KAN OGSÅ
LEVERES SOM
INDFARVET**

Færdigmix - tilsæt **KUN** vand

KC 50/50/700 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2

Bakkemørtel 6,6 % - KC 50/50/700 er velegnet til murværk i *moderat miljø - eksponeringsklasse MX 2 - MX 3.1* (se murerhåndbogen)

STYRKEEGENSKABER IHT. DS/INF 167

Trykstyrke:	<i>f_{mor,c}</i>	MC	0,9 MPa
Bøjningstrækstyrke:	<i>f_{mor,t}</i>		0,5 MPa
Vedhæftningsstyrke:	<i>f_{mor,t}</i>		0,10 MPa



15 ltr.

**Pose med 15 liter
Varenr. 161-1
Tun nr. 1706938**



125 ltr.

**Kegle 0,125 m³
Varenr. 164-1
Tun nr. 1996804**



200 ltr.

**Kegle 0,2 m³
Varenr. 165-1
Tun nr. 1707062**

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

Almen opmuring
Skalmure
Murafslutninger, gesimser, sålbænke
Murværk af blokke
Udkast for grovpuds
Grovpudd på udkast
Indvendig grovpuds

VÆGT PR M³:

1785 kg.

BLANDINGSFORHOLD:

Posens/keglens indhold af mørtel og cement hældes i blander på en gang og tilsættes vand til god murekonsistens. Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblender - blandetid maks. 15 minutter.

FUGER:

Bør udføres som skrabe-fuge (komprimeres/trykkes med en tilpasset træpind).

OPBEVARING:

Mørtlen skal beskyttes mod udtørring og frost.

VINTERBYGGERI:

Brug så varmt vand som muligt.
Evt. sprit (Mostanol) max 40 liter pr. m³ mørtel inkl. transport sprit
Ved levering med transport sprit er der tilsat 10 liter Mostanol pr m³ fra mørtelværk.