

## KKh 20/80/475 mørtel



KKh mørtel leveret af Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S bliver leveret som en 2 komponent vare bestående af dels basis receptmørtel 4,1 % og dels en NHL 5 (hydraulisk kalk) som så blandes på byggepladsen.

- KKh mørtlen blandes på basis af en 4,1 % VKM receptmørtel og NHL 5 (hydraulisk kalk)
- Mørtlen er produceret i henhold til **DS/INF 167/ EN 998 1/EN 998 2**.
- Denne mørtel er velegnet til brug til alle former for murværk indvendig og udvendig og kan derudover benyttes til understrykning af tegltage.

### Kan blandt andet anvendes til:

- Opmuring
- Lægning af rygningsten
- Lægning af tagsten på murværk
- Grov puds af udvendige facader, samt pudsning og fugning

### Hydraulisk kalk lagerføres i:

- 25 kg sække (40 stk. pr. palle)

### Blandingsforhold:

- 1 x 105 liter blandes i tvangsblender med 1 pose NHL 5 - rækker til ca. 175 mursten
- 1 x 210 liter blandes i tvangsblender med 2 poser NHL 5 - rækker til ca. 350 mursten
- Blandetiden skal være ca. 20 minutter

### Anvendelse:

- Tørre mursten - afdækning af materialer - afdækning af murværk, anbefales til et godt murværk.
- Det anbefales at mørtlen ikke anvendes ved temperaturer under +5 °C i hele hærdningsprocessen
- Ved brug af mørtlen som pudsmørtel bør der maksimalt lægges 8 mm på pr. arbejdsgang. Dette for at minimere evt. revnedannelse