


# VEJLEDNING VED UDKRADS OG OMFUGNING

## VED UDKRADS

Sørg for at udkrads, så vidt muligt, udføres i samme dybde - minimum 15 mm, gerne 20-25 mm.

Alt løst fugemateriale skal fjernes.

Ved sarte farver (bl.a. røde nuancer) kan behovet være 30 mm dybde.



Når der er udkradset, skal man være OBS på om resten af fugen er hærdet op. Dette kan gøres på 2 måder.

- Prøve udføres med phenolphthalein som viser rød farve, alt efter hærdningen. Dette er dog ikke en ret sikker måde, da det næsten altid viser udslag.
- Vi anbefaler at bore ind i fugen og lægge mærke til, om det materiale der bores ud, er helt tørt. Hvis ikke den eksisterende fuge er hærdet op, skal man vente med at fuge. Hvor lang tid der skal gå, vurderes ved boreprøve. Alt efter vejrliget kan det være svært at starte en hærdning op.

Fuger blæses 100 % rene, inden start af fugning.

## OMFUGNING

Mørtlen fra VKM kommer som et færdigmix og der skal kun tilsættes vand. Posens/keglens indhold blandes med den medfølgende pose cement.

Ved tvangsblender – blandetid maks 15 min, og skal være ens fra blanding til blanding.

Vandmængden skal være afmålt ens fra blanding til blanding - tilpas efter den konsistens I ønsker.

Forvand muren, så vidt muligt, ens og maks det område, I når at fuge op. Dette gøres for at have ensartet sugoeffekt. Gøres bedst med sprøjteforstøver.

Fug ikke i direkte solskin, uden brug af afdækningsnet, det tvangstørre fugen og derved opnås ikke fuld vedhæftning til eksisterende fuge.

Sørg derfor for at omfugning bliver udført på så kort tid som muligt, og gerne uden ophold, hvis muligt.

VKM anbefaler efterfølgende at afdække det omfugede område, dels for at holde på fugten, og dels for at værne mod vejrliget, som tvangsudtørring af sol og vind samt for regn og udvaskning.

## AFDÆKNINGSNET

God til afdækning af nyopført murværk - afstand til murværk min. 10 cm  
Er ikke vandtæt, men vandmonoklyler bliver brudt på forsiden og løber af på bagsiden.

- Vindreduktion 90%
- Tillader ventilation
- Yder læ for murer
- Skyggefaktor 48%
- Godt mod tvangstørring

